

## Bestimmung der wasserabweisenden Eigenschaften Sprühverfahren

**Normalklima:** DIN EN ISO 139  
20 °C Temperatur und 65 % Luftfeuchtigkeit

**Material:** .....

**Probengröße:** 180 mm x 180 mm

**Prüfgerät:** Spray-Tester

### Versuchsdurchführung:

- Einspannen der Messproben: Längsrichtung vertikal
- Wasser zügig und stetig in den Trichter gießen
- Messprobe zweimal kräftig –Prüfseite waagrecht nach unten - gegen harten Gegenstand aufschlagen

Probe	Note
1	
2	
3	